

Aquafix ST

8141


Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme von ADLER für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Strukturpaste für farblose und pigmentierte, wasserbasierte ADLER Beschichtungssysteme wie z.B. Bluefin Unistar 2965, Bluefin Pigmocryl NG in diversen Qualitäten 3200 ff oder Aquawood Protor Finish D NG 5808 zur Erzielung von strukturierten Oberflächen.

Anwendungsgebiete



Für strapazierfähige Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau und im geschützten Außenbereich.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aquafix ST (8141) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Aquafix ST (8141) führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit Aquafix ST (8141) ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge



Max. 4 - 5 Gew.-% auf Lack.

Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:


Wasserbasierte ADLER Möbellacke:	5 %
System Aquawood Protor-Finish:	4 %

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix ST (8141) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

1 kg (250 g, 650 g nur für ST50)

Feinheiten

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
 Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
 Aquafix ST# Mittelgrob ST50 (8141040850)

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.