

Aquafix UV 100**8148****Composant de protection contre la lumière pour vernis pour meubles à base aqueuse à usage industriel, professionnel et privé****DESCRIPTION DU PRODUIT****Numéro de produit****8148000210****Généralités**

Solution d'absorbants d'UV à base aqueuse à ajouter aux vernis pour meubles incolores Bluefin. Le produit contient une combinaison unique d'agents d'absorption du rayonnement UV. Il renforce la teinte des bois foncés et empêche le vieillissement/jaunissement du bois.

Domaines d'utilisation

- S'utilise comme additif pour les vernis de base et de finition (vernis pour meubles Bluefin) afin d'obtenir un bon effet de protection contre la lumière sur de nombreuses essences de bois dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.
- Pour renforcer la mise en valeur du grain du support, surtout pour les essences de bois foncées.

APPLICATION**Indications d'application**

- Veuillez agiter le produit avant usage.
- Mélanger Aquafix UV 100 minutieusement dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités nécessaires de diluant.
- Les vernis mélangés doivent être appliqués selon les indications données dans la fiche technique.
- Le mélange peut être utilisé pendant 12 semaines.
- En principe, il n'est pas possible, de protéger toutes les essences de bois à l'aide d'absorbants d'UV. Veuillez respecter notre **ARL 010 – Directives de travail relatives à l'altération et au jaunissement du bois par la lumière du soleil.**

Quantité d'ajout

Bois clairs tels que l'érable, le chêne : 1,5 % en poids de vernis
Bois foncés tels que le noyer : 3 % en poids de vernis

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout d'Aquafix UV 100.

04-22 (remplace 02-22) ZKL 8148

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi.


Pour ôter les restes de vernis séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner 80080 (dilué à l'eau, rapport 1:1).

REMARQUES DE COMMANDE**Conditionnement**

500 g

AUTRES INDICATIONS**Délai de conservation/stockage**

Minimum 9 mois dans son récipient d'origine fermé.



Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur www.adler-lacke.com.