

Aviva Tiefengrund WV

4074000200

Apprêt soluble dans l'eau pour l'intérieur et l'extérieur à **usage privé et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Apprêt à base de dispersion, facile à appliquer, soluble dans l'eau, presque inodore, perméable à la vapeur d'eau, avec un bon pouvoir de pénétration. Renforce les supports minéraux friables et égalise ceux ayant des capacités d'absorption élevées ou variables.

Qualités particulières Normes de contrôle



- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+


Domaines d'utilisation



Pour les supports minéraux friables et absorbants comme le crépi, le béton, les chapes et les plâtres, etc. à l'intérieur et à l'extérieur.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de +5 °C minimum.
- Les températures d'utilisation optimales sont comprises entre 15 et 25 °C, avec une humidité relative de l'air de 40 – 80 %.
- Application de préférence au pinceau ou à la brosse
- Pour les plaques de plâtre, appliquer Aviva Tiefengrund WV dilué à 1:1 avec de l'eau.
- Appliquer non dilué sur des supports très absorbants
- Éviter le séchage brillant.
- Une humidité élevée de l'air et/ou des températures basses retardent le séchage

Technique d'application1:1 H₂O

Procédé d'application	Au pinceau
Dilution	Eau
Rapport de dilution	jusqu'à 1:1
Rendement par application (m ² /l)1 non dilué	env. 8
Rendement par application (m ² /l)1 dilué	env. 16

La forme et la qualité du support ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



5h

Couches suivantes	Après env. 5 h
-------------------	----------------

Les chiffres mentionnés sont indicatifs. Le séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures peu élevées et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter le rayonnement direct du soleil (séchage trop rapide).

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi.

Pour ôter les restes de vernis séchés, nous recommandons ADLER Abbeizer Express 8313000300.

SUPPORT**Type de support**

Pour les supports minéraux absorbants tels que le crépi, le béton, les chapes, etc. et les plâtres ainsi que les anciennes couches de peinture absorbantes et adhésives.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement. Veuillez respecter la norme ÖNORM B 2230 partie 2.

Voir également les normes VOB, partie C, DIN 18363, alinéa 3 ; travaux de peinture et de vernissage.

Les revêtements non adhésifs doivent être complètement retirés.

Préparation du support

- Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, secs et bien adhésifs.
- Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié. Poncer les bavures et enlever la poussière.
- Laisser sécher complètement le crépi, le béton et les chapes qui sont frais pendant au moins 4 semaines. Nettoyer mécaniquement tout dépôt de saleté, agent de démoulage ou couche farineuse.
- Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec ADLER Entfetter 80394.
- Laver soigneusement les peintures à la colle.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT


Couche de fond	1 x Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Diluer jusqu'à 1:1 avec de l'eau selon le pouvoir absorbant.
Couche de finition	Peinture murale Aviva souhaitée, peinture pour façade ADLER ou revêtement pour béton ADLER. Veuillez prendre en compte les fiches techniques de chaque produit.

REMARQUES DE COMMANDE

Conditionnement	1 l ; 5 l ; 10 l
Teintes/degrés de brillance	Farblos (incolore) 4074000200
Produits complémentaires	ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Express 8313000300

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage	Minimum 3 ans dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).
---------------------------------------	---



GISCODE	BSW20
----------------	-------

Données techniques	Teneur en COV	Valeur limite UE pour Aviva Tiefengrund VW (Cat. A/h) : 30 g/l (2010). Aviva Tiefengrund WV contient < 1 g/l de COV.
---------------------------	---------------	--

Données techniques de sécurité

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur **www.adler-lacke.com**.

Seuls les récipients complètement vides doivent être envoyés au recyclage. Les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.