

ADLER Innenlasur

30801 sgg.

Vernice trasparente per legno all'acqua per interni per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice trasparente per legno all'acqua, traspirante, a basso spessore, per interni, con ottima lavorabilità. L'aspetto trasparente, setoso e liscio preserva l'aspetto naturale del legno.

Caratteristiche particolari e norme



- Adempie i criteri di **Baubook "bando ecologico"**
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego



- Elementi costruttivi in legno di confere all'interno, come elementi per pareti e soffitti e armature del tetto vive.
- Particolarmente adatto per il tipo di legno abete.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).
- In caso di incastri maschio e femmina consigliamo, in linea di principio, di verniciare prima del montaggio; se ciò non è possibile, applicare solo una piccola quantità di ADLER Innenlasur 30801 sgg. nell'area della linguetta e della scanalatura per evitare di incollarsi.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione	Pennello	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	-	1,8 – 2
Pressione spruzzo (bar)	-	3 – 4
Diluizione	-	acqua
Aggiunta di diluente in %	-	ca. 0 – 10
Resa per mano (m ² /l) ¹⁾	ca. 10 – 12	ca. 8 – 10

¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23°C e con il 50% di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 60 min
-------------------	-----------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Per un'essiccazione completa rispettare assolutamente le quantità di applicazione consigliate. Strati con uno spessore troppo elevato rallentano notevolmente l'essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (sverniciatore).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di conifera

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Prego, rispettare la normativa ÖNORM 2230, parte 1.

Consultare anche il regolamento VOB, Parte C, DIN 18363, comma 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

I rivestimenti non portanti vanno eliminati accuratamente.

In caso di fondo segato ruvido è probabile che il consumo aumenti.

Preparazione del supporto**Ciclo di verniciatura nuovo:**

Carteggiare con grana 180 e pulire.

Mano di rinfresco:

Carteggiare con grana 280 e pulire.

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

1 x ADLER Innenlasur 30801 sgg.

Carteggiatura intermedia

Se necessario carteggiare la superficie con la mano di fondo con grana 280. Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione finale

1 x ADLER Innenlasur 30801 sgg.

MANUTENZIONE E RINNOVO**Manutenzione e rinnovo**

Se necessario, eliminare la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare con un pennello una o due mani di ADLER Innenlasur 30801 sgg.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l; 25 l;

Tonalità/gradì di brillantezza

Farblos, tinteggiabile	30801
Eiche	30802
Samt	30803
Nuss	30807
W10 Weiß tinteggiabile	30810


Color4You

Altre tonalità sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico ADLER Color4you**.

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.
- Le tinte pastello dovrebbero essere usate solo su abete rosso, qualità I, perché altrimenti buchi e crepe appariranno sgradevoli. Nel caso di legno ricco di resina esiste il pericolo che dopo qualche tempo le differenze di colore diventino chiaramente visibili e/o che nei rami compaiano macchie gialle.
- Tutte le tonalità sono intermescolabili tra loro e, se necessario, possono essere schiariti con ADLER Innenlasur Farblos 30801.

Prodotti complementari

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Aqua-Cleaner 80080

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/magazzinaggio**

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Dati tecnici

Contenuto	Valore limite UE per ADLER Innenlasur (cat. A/e):
COV	130 g/l (2010). ADLER Innenlasur contiene al massimo 50 g/l COV.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.