

Legno-Dura-Öl

7035

Matný, univerzální olej pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů, určený pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Matný rychleschnoucí olej pro univerzální povrchovou úpravu listnatých a jehličnatých dřevin s minimální tloušťkou vrstvy. Přirozený lazurový vzhled pocit přirozeného dřeva zůstane zachován. Produkt se vyznačuje velmi dobrou penetrační schopností do dřeva, nízkým zvýrazněním dřevních vláken, velmi dobrou plnivostí, vynikající odolností vůči vodě a chemikáliím a velmi dobrým rozlivem. Antistatický. Vytvrzení probíhá vázáním kyslíku (oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2**
Odolnost proti potu a slinám




- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů)



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití




Pro povrchovou úpravu běžně namáhaných ploch nábytku a vybavení interiérů, např. vybavení ložnic a obývacích pokojů.

Účinné látky

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, bez aromatická ředidla, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.

- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno-Dura-Öl (7035) které je třeba provést.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	1,5		-
Stříkací tlak (bar)	2 - 3		-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	20		
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	40		-

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Pro přetírání	5 hod.
Zaschlé	7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



lhněd po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemně a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%
Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Odstupňované broušení dřeva Zrmitost 180
Odstraňte prach vzniklý broušením.

KROKY ZPRACOVÁNÍ**Základní ošetření**

1 x Legno-Dura-Öl (7035)

Mezibroušení

Lehké přebroušení Zrmitost 220 – 280
Odstraňte prach vzniklý broušením.

Konečná úprava

1 x Legno-Dura-Öl (7035)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění a ošetřování**

Vezměte prosím na vědomí naše **ARL_258 - směrnici pro péči o nábytek, ošetřeny produktem Legno-Dura-Öl.**

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

0.75 l, 2.5 l, 10 l

Barevné odstíny

Legno-Dura-Öl Farblos (7035000200)

Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotného dřeva a naneseném množství.

Související produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Legno-Reiniger (7003)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö60

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou.

Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.
