

ADLER Legnopur

26211 és köv.

Oldószer alapú, kétkomponensű (2K) poliuretán színtelen lakk **bútor- és belsőépítéshez az ipar és a kereskedelem területén**

TERMÉKISMERTETŐ

Általános tudnivalók

Oldószer alapú, akrilgyanta-bázisú, aromás vegyületektől mentes, színtelen, kétkomponensű (2K) poliuretán bútorlakk nagyon jó mechanikai és vegyi ellenállóképességgel, nagy feltöltési képességgel, hosszú fazékidő, jó erezetkiemeléssel és szép pórusrajzolattal. A termék a sárgásodás elleni nagyfokú ellenállóképességgel, valamint a fa és a pác UV-filternek köszönhető, optimális fényvédelmével tűnik ki. Megfelel a „lakk a lakkra” eljárásához.

Különleges tulajdonságok Vizsgálati szabványok



Általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány P-BWU03-I-16.5.234, MPA Stuttgart



0736/2018
Certificat No. 116.307
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.307




- **ÖNORM A 1605-12** (bútorfelületek)
Ellenállóképesség kémiai hatásokkal szemben: 1-B1
Viselkedés kopás esetén: 2-D (≥ 50 U)
Viselkedés karcos igénybevétel esetén: 4-D ($\geq 1,0N$)
Lángkezelés: 5-B (nehezen gyulladó bútorfelület)
- **DIN 68861** (bútorfelületek)
1. rész: Viselkedés vegyi igénybevétel esetén: 1 B
2. rész: Viselkedés koptató igénybevétel esetén: 2 D (több mint 50-től 150 U-ig)
4. rész: Viselkedés karcos igénybevétel esetén: 4 D ($> 1,0 - \leq 1,5 N$)
- **ÖNORM A 3800-1** (tűzzel szembeni viselkedés) nehezen gyulladó alapfelületen:
nehezen gyulladó (korábban B 1 a B 3800 -1 szerint), Q1, Tr 1
- **DIN 4102-B1** (nehezen gyulladó) nehezen gyulladó faforgácslapokon – furnérozottakon is
- **EN 13501-1** (nehezen gyulladó) nehezen gyulladó faforgácslapokon – furnérozottakon is: B-s2,d0
- Nehezen gyulladó mázolóanyag tengerjáró hajókhoz (**SOLAS 74/88 II-2. fejezetének megfelelően**)
- **ISO 10993-5** Toxicitási vizsgálat: nem citotoxikus
- **DIN 53160** Izzadság- és nyálállóság
- **ÖNORM EN 71 3. rész** Játékok biztonsága; bizonyos elemek migrációja (nehézfémmentesség)
- Feddhetetlenségi bizonyítvány
- Besorolás az építőipari bevonó termékek illékony károsanyag-kibocsátásának megjelöléséről szóló **DEVL1104875A francia rendelet** szerint: A+

05-19 (a 08-18 helyett) ZKL 2513

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com


Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egymintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással mindenkorábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.

Alkalmazási területek

- Nagymértékben igénybe vett felületek lakkozására a bútor- és belsőépítészet területén, mint pl. asztalfelületek, lerakófelületek a konyhákban és lakrészekben, fürdőszobákban, irodákban és objektumokban, homlokzatokon és állandóan látható felületeken, ülőalkalmatosságok igénybevett felületein, és nem állandóan látható felületeken. II. – IV. alkalmazási tartomány az ÖNORM A 1610-12 szerint.
- Nehezen éghető ill. nehezen gyulladó felépítmények.
- Hidrogén-peroxiddal fehérített felületek bevonására alkalmas.

FELDOLGOZÁS**Feldolgozási tudnivalók**

- Kérjük a terméket használat előtt felkeverni.
- Kérjük, vegye figyelembe „**PUR-lakkokra vonatkozó munkavégzési irányelveinket**”.
- Hajók berendezési tárgyainak lakkozásához 2 x 120 g/m² felhordási mennyiség a megfelelő.
- A hajók berendezési tárgyainak lakkozásánál a nehezen gyulladó felületkezelő anyagot nem szabad csöveken, csőburkolatokon, vagy kábeleken használni.


Keverési arány

10 súlyrész ADLER Legnopur 26211 és köv.
1 súlyrész ADLER PUR-Härter 82019

Az ADLER Legnopur kizárólag keményítővel és a feltüntetett keverési arányban alkalmazható. Az ettől való eltérések réteghibához vezetnek.

Fazékidő

1 munkanap, az előző napi lekevert anyagot feltétlenül 1:1 arányban kell keverni frissen keményített anyaggal, a fazékidő további meghosszabbítása nem lehetséges.

Felhordási módszer

10% 80019

Felhordási eljárás	Airless	Airless, levegőráse gítéses (Airmix, Aircoat, stb.)	Poharas pisztoly	Öntés
Szórófúvóka (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Szórónyomás (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4	-
Porlasztó levegő (bar)	-	1 - 2	-	-
Hígítás	ADLER DD-Verdünnung 80019 vagy ADLER PUR-Verdünnung 80029			
Hígító %-os keverési aránya	-	-	10	-
Viszkozitás (s) 4 mm-es pohár, 20 °C	25	25	18	25
Felhordási mennyiség (g/m ²)	kb. 100 - 150 felhordásonként; Összes felhordási mennyiség max. 450			

Száradási idők

(23 °C-on, és 50 % rel. ln. mellett)



Csiszolható és rálakkozható	kb. 2 óra után
Manipulálható és rétegezhető	egy éjszakán át

A következő lakkozás tartásának javítása érdekében javasoljuk az egy éjszakán át történő szárítást szobahőmérsékleten.

A fenti számok esetében irányértékekről van szó. A száradás függ az alapfelülettől, a rétegvastagságtól, a hőmérséklettől, a légcserétől, és a relatív páratartalomtól.

A munkakészülékek tisztítása

ADLER DD-Verdünnung 80019 hígítóval, ADLER PUR-Verdünnung 80029 hígítóval vagy ADLER Aceton-Waschmittel 95130 mosószerrel tisztítsa.

ALAPFELÜLET**Az alapfelület fajtája**

Lombos és tűlevelű fa (tömörfa, furnér-, faforgács-, (bevonatos) farostból készült alapanyagok)

Az alapfelület jellege

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, teherbírónak, zsírtól, viasztól, és faportól mentesnek kell lennie.

Az alapfelület előkészítése

Lombos fák: Facsiszolás 150 - 180-as szemcsemérettel
Tűlevelű fák: Facsiszolás 100 - 150-as szemcsemérettel
 Csiszolási munkákhoz használjon P3-as porszűrőt.

RÉTEGBEVONAT FELÉPÍTÉSE**Alapozás**

1 x ADLER Legnopur 26211 és köv.

Közbenső csiszolás

Az alapozott felületet 240-320-as szemcsemérettel csiszolja meg. Az átcsiszolást kerülni kell! A faport el kell távolítani.

A köztes csiszolást közvetlenül a fedőlakk felhordása előtt kell elvégezni, hogy a köztes tapadás megfelelő mértékű legyen.

Csiszolási munkákhoz használjon P2-es porszűrőt.

Fedőlakkozás

1 x ADLER Legnopur 26211 és köv.

TISZTÍTÁS & ÁPOLÁS**Tisztítás & ápolás**

Tisztítás ADLER Clean Möbelreiniger 96490 bútortisztítóval és ápolás ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210 bútorápolóval.

Kérjük, hogy tartsa be a termékek mindenkor műszaki adatlapjain leírtakat.

MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK**Göngyölegméretek**

4 kg, 20 kg; további göngyölegek kérésre


Színárnyalatok/fényhatások

G10 Tompamatt	26211
G30 Matt	26213
G50 Félmatt	26215
G70 Selyemmatt	26217
G90 Selyemfényű	26219

Kiegészítő termékek

ADLER PUR-Härter 82019
 ADLER DD-Verdünnung 80019
 ADLER PUR-Verdünnung 80029
 ADLER Clean Möbelreiniger 96490
 ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Tartósság/tárolás

Eredeti göngyölegében. lezárt állapotban minimum 1 év.

Nedvességtől, közvetlen napfénytől és magas hőmérséklettől (30 °C) védve kell tárolni.

Műszaki adatok

Kiszállítási viszkozitás	kb. 30 mp a DIN 53211 szerint (4 mm-es pohárba 20°C-on)
Keverési viszkozitás	kb. 25 mp a DIN 53211 szerint (4 mm-es pohárba 20°C-on)

Biztonságtechnikai információk

A szállítás közbeni biztonságról, a tárolás és kezelésről, valamint az ártalmatlanításról részletesebben a termékhez tartozó biztonsági adatlapról tájékozódhat. Az adatlap jelenleg érvényes változata a **www.adler-lacke.com** weblapon tölthető le.

A termék csak ipari és kereskedelmi használatra alkalmas.

A lakkpermet belélegzését alapvetően kerülni kell. Ez légzésvédő maszk (EN 141/EN 143 szerinti, összetett hatású A2/P2 szűrő) szakszerű alkalmazásával biztosítható.
