

Pullex Top-Mattlasur

4455000030

Matná, nestekavá, tenkovrstvá lazúra na drevo pre domáчих majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Univerzálna, matná, rozpúšťadlová lazúra určená na drevo do exteriéru s veľmi dobrým stavom na zvislých plochách. Produkt vytvára prírodný matný povrch s rovnomerným zafarbením plochy. Výrobok sa vyznačuje vysokou difúznou schopnosťou. Dlhý otvorený čas vám umožňuje bezproblémovú aplikáciu. Špeciálne UV stabilizátory zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Vďaka vysokému obsahu sušiny je produkt šetrný k životnému prostrediu a vďaka použitiu bezaromatických benzínov ako rozpúšťadiel je produkt bez zápachu.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

Účinná látka:

3,0 g/kg (0,30 %) IPBC (Jódpropinylbutylcarbamát)

Oblasti použitia



- Rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, striedky, profilované dosky okenice, balkóny, brány, atď.
- Pre nové nátery a špeciálne pre renovácie dreva v exteriéri.
- Pre podlahy terás a schody odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff.
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 5 °C.
- Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- Pri nových drevených stavebných dielcoch odporúčame povrchovo upraviť zo všetkých strán.
- Vodorovné plochy natierať na tenko, pri hrubej vrstve náteru hrozí nebezpečenstvo odlupovania lakového filmu.

03-20 (nahrádza 01-20) ZKL 4455

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití daného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

- Lazúry majú obmedzenie odolnosti voči pochôdznemu oderu, a preto ich treba častejšie ošetrovať.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Vymytie vodorozpustných extraktívnych látok, obzvlášť pri daždi, môže byť minimalizované povrchovou úpravou zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných plôch.
- Na smrekovci alebo drevinách s vysokým obsahom extraktívnych látok, môžu zostatky z čistenia (vysoko alkalické) alebo kovový prach (korózia) viesť k čiernemu sfarbeniu.

Rešpektujte, prosím, naše **ARL 500 – Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov – Všeobecná časť.**

Rešpektujte, prosím, naše **ARL 505 – Pracovné smernice pre laky a lazúry na báze alkydovej živice.**

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	natieranie
Výdatnosť na nános hobľované, brúsené (m ² /l)	cca 10 – 12
Výdatnosť na nános hrubo pílené (m ² /l)	cca 8

Produkt je pripravený na natieranie.

Tvar, vlastnosti podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný	po cca 12 h
----------------	-------------

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (ako dub, iroko) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia výrazne predĺžiť.

Čistenie náradia

S Adlerol Aromatenfrei 80301.



80301

PODKLAD

Druhy podkladu

Ihličnaté a listnaté dreviny ako aj pre exteriér vhodné drevené výrobky, ako napr. masívne drevené dosky, vrstvené lamelované drevo (BSH), konštrukčné masívne drevo (KVH) atď.

Vlastnosti podkladu	<p>Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.</p> <p>Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie základov konštrukčnej ochrany.</p> <p>Dodržiavať normu ÖNORM B 2230 – časť 1.</p> <p>Dbajte aj na VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.</p> <p>Prosím, dodržujte aj na technický list BFS č.18.</p>
----------------------------	--

Vlhkosť dreva	<p>Listnaté drevo: 12 % ± 2 %</p> <p>Ihličnaté drevo: 15 % ± 2 %</p>
----------------------	--

Príprava podkladu	<p>Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou P80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky, ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.</p> <p>Dreviny bohaté na živicu a exotické dreviny s obsahom látok predlžujúcimi schnutie očistiť s Nitro-Verdünnung 80001.</p> <p>Prosím, dbajte na technické listy príslušných produktov.</p>
--------------------------	---

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Impregnácia	<p>Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom 1x natrieť s Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 (platí pre dreviny triedy trvanlivosti podľa EN 350-2, 3 – 5).</p> <p>Doba sušenia: cca 12 hodín</p> <p>Pri práci dbajte na bezpečné používanie prostriedkov na ochranu dreva. Pred použitím vždy dodržiavať pokyny na etikete a v príslušnom technickom liste.</p> <p>Prosím, dodržujte našu ARL 056 – Pracovnú smernicu pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.</p>
--------------------	---

Základovanie	<p>1x Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff farebný</p> <p>Medzisušenie: cca 12 h</p>
---------------------	--

Vrchné lakovanie	<p>1x Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff farebný</p>
-------------------------	--

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA

Starostlivosť & renovácia	<p>Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň. Pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.</p> <p>Ak je potrebné, ešte celistvé plochy zbaviť prachu a špiny a 1 – 2x natrieť s Pullex Top-Mattlasur 4455000030 v svetlejšom farebnom odtieni.</p> <p>U hrubo-pórovitých drevín, ako napr. dub, iroko je potrebné počítať so skrátenými intervalmi pre renováciu.</p> <p>Prosím rešpektujte naše ARL 504 – Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – údržba a renovácia“.</p>
--------------------------------------	---

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

Štandardné farebné odtiene: 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 20 l

Báza W30 4455000030: 0,75 l; 2,5 l; 4,5 l, 10 l

Farebné odtiene

Eiche (dub)	4455050044	Nuss (orech)	4455050049
Lärche (smrekovec)	4455050045	Palisander	4455050050
Kiefer (borovica)	4455050046		

Color4You

Ďalšie farebné odtiene sú miešateľné pomocou **ADLER miešacieho systému Color4you**.

Báza W30 4455000030

- Výsledný farebný odtieň závisí od vlastného sfarbenia dreva, farby impregnácie a farby vrchnej vrstvy.
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.
- Pre zabezpečenie rovnomernosti náteru na jednej ploche použiť materiál s rovnakou šaržou.
- Pre dobrú odolnosť voči poveternosti smú byť použité iba pigmentované odtiene.
- Voči poveternosti vykazujú lepšiu odolnosť stredné odtiene; svetlé a tmavé odtiene nepoužívať na miestach s extrémnou poveternosťou.
- Pri zosvetľovaní štandardných farebných odtieňov pre nový náter s Pullex Top-Mattlasur 4455000030 ff je potrebné počítať so skráteným intervalom pre renováciu (znížená UV-ochrana). Z tohto dôvodu je potrebné použiť tmavšie farebné odtiene, ako je vřba a dub.
- Natónované produkty prosíme spotrebovať do 3 mesiacov.

Súvisiace produkty

Adlerol-Terpentinölersatz 80301
Nitro-Verdünnung 80001
Pullex Imprägnier-Grund 4436000200
Pullex Bodenöl 50527 ff

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Minimálne 5 rokov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatínovaniu/tvorbe kože.

Technické údaje

Obsah VOC EÚ-medzná hodnota pre Pullex Top-Mattlasur (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Pullex Top-Mattlasur obsahuje maximálne 400 g/l VOC.

Kód produktu pre farby a laky

M-KH02

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru nechajte sušiť rozprestretú. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.
